

Slitsterkir steinar 8 og 10 cm þykkir



Staðall: ÍST EN 1338:2003 Steinar úr steinsteypu til steinlagna.

Framleiddur á Bíldshöfða 7, Reykjavík

Notkunarvið: Álagssvæði þar sem umferð er meðalþung eða þung. Götur og hraðahindranir.

Eiginleiki	Kröfur staðals		Prófniðurstöður			Athugasemdir
			2006	2007	2008	
Kleyfniþol, kennistyrkur	>3,6MPa	Meðaltal: % undir:	6,5MPa 0%	7,0MPa 0%	5,8MPa 0%	5% leyft undir
Kleyfniþol, lágmark	Engin undir 2,9MPa Engin undir 250 N/m		Stóðst	Stóðst	Stóðst	
Frostþol	Flokkur D: ≤1kg/m ² að meðaltali, ekkert gildi ≥ 1,5kg/m ²	Meðaltal: % yfir 1,5kg/m ² :	0,04 kg/m ² 0% yfir	0,08 kg/m ² 0% yfir	0,01kg/m ² 0% yfir	Prófað skv. viðauka D
Slitþol með Wide wheel prófun	Flokkur I: < 20 mm	Meðaltal % yfir	18mm 0%	16,6mm 0%	15,4mm 0%	Prófað skv. viðauka G
Stærðarfrávik á þykkt	+/- 3 mm	>3mm	0 %	0%	0%	

Blátt: kröfur vegna CE merkingar

Fyrsta notkunarálag: Ómeðhöndlaður steinn er tilbúin til notkunar 2 dögum eftir framleiðsludag.

Prófanir eru framkvæmdar minnst 28 dögum frá framleiðsludegi.

Steinninn er framleiddur úr náttúrlegum efnum. Því geta komið fram hvítar útfellingar á yfirborði og litasveiflur. Brynt er því að blanda af mörgum brettum við niðurlögn og hafa virkt móttökueftirlit.

Vörunúmer

Vöruheiti

25-021	Jötunsteinn - slit. 20x10x10
25-821	Jötunsteinn - slit. 20x10x8
25-824	Jötunsteinn - slit. 20x20x8
25-831	Jötunsteinn - slit. 30x30x8
25-920	Fimman 20x10x8
25-925	Fimman 20x20x8

Vörunúmer

Vöruheiti

26-028	Fornsteinn A - sl. 8cm
26-029	Fornsteinn B - sl. 8cm
26-030	Fornsteinn A hvítur
26-031HV	Fornsteinn B hvítur
26-125	Óðalsgötusteinn slit.
26-126	Óðalsgötusteinn hálfur slit.

