

Gróf múrblanda

NOTKUNARSVIÐ:

Gróf múrblanda hentar til múrhúðunar, viðgerða á múrhúð og ílagna á lárétta fleti, þegar yfirborðið er pússað. Blönduna er hægt að nota bæði úti og inni.

EFNISLÝSING:

Gróf múrblanda er sementsbundin blanda tilbúin til notkunar, aðeins þarf að bæta í hana réttu magni af vatni. Blandan er vatnsheldin, þ.e. nýútlögð múrhúð þornar (tapar vatni) mun hæggar en blanda sem ekki er vatnsheldin.

BLÖNDUN:

Notkun með blöndunarvélum: Notið ekki meira vatn en þjálni krefst.

Notkun með belghrævélum: Notið uppgefið magn af vatni en hrærið blönduna ekki meira en þörf er á.

NOTKUN:

Alltaf þarf að miða múrvinnu við ytri aðstæður. Forðast þarf veðurskilyrði þar sem fer saman sólskin og mikill vindur.

Undirbúa þarf fleti á viðeigandi hátt. Eftir hreinsun og annan undirbúning þarf annað hvort að bleyta þá eða grunna með ÍMÚR múrgrunni.

Ef fletir eru bleyttir eiga þeir að vera sem næst rakametnaðir, en samt yfirborðsþurrir þegar húðun hefst. Sýnilegt vatn má ekki vera á fletinum við húðun.

Ef grunnað er með ÍMÚR múrgrunni þarf grunnurinn að taka sig vel eða þorna áður en húðað er. Gleypna fleti getur þurft að tvígrunna. Grunnurinn þarf að þorna milli umferða.

Alltaf verður að miða múrvinnu við ytri aðstæður. Forðast þarf veðurskilyrði þar sem fer saman sólskin og mikill vindur/trekkur.

Múrblönduna á ekki að nota við hitastig undir +5°C.

HREINSUN:

Best er að þrifa verkfæri og áhöld upp úr volgu vatni strax eftir notkun.

GEYMSLA OG UMBÚÐIR:

Grófa múrblöndu á að geyma á þurrum stað. Umbúðastærð er 25 kg poki.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR:

Brýstipól	eftir 28 daga	4 MPa
Beygjutogpól	eftir 28 daga	6 MPa
Vatnspörf	0,155 l/kg	
Efnispörf pr. m ² miðað við 1 cm lag	1,7 kg	
Mesta kornastærð	2,4 mm	

AÐHLÚUN:

Nýútlagðan múr skal verja fyrir of hraðri útpornun, sérstaklega fyrsta sólahringinn. Halda þarf múrhúð rakri fyrstu dagana eftir húðun ef þurrkur er mikill.

ÖRYGGI:

Sementsblönduð efni hafa basíska verkun og leysa því upp húðfitu. Verja skal húð og augu með viðeigandi hlífðarbúnaði. Í öllum ÍMÚR blöndum er járnsvlfat til varnar krómexemi.

September 1999

